

DECLARATION DES PERFORMANCES

Reference :	DOPFibr luxv2
Nom commercial :	Fibr lux
Type de produit :	MDF Panneau de fibres
Reference normative :	Panneau à base de bois - EN13986:2004+A1:2015 Annexe A Tableau A.9
Classe CE :	MDF.LA
Domaine d'application :	Usage intérieur en tant que composant structurel en milieu sec
Classe AVCP :	2+
N° Certificat :	1161-CPR-0142 [6-30mm]
Fabriqué à :	Rue de la Forêt 2, B-6690 Vielsalm

Caractéristique de performance	Unité	Référence	Gamme d'épaisseur (mm)					
			6	>6 - 9	> 9 - 12	>12-19	>19-30	>30-45
Résistance en flexion	N/mm ²	EN 622-5	29	29	27	25	23	NPD
Module d'élasticité	N/mm ²	EN 622-5	3000	3000	2800	2500	2300	NPD
Cohésion interne	N/mm ²	EN 622-5	0,70	0,70	0,65	0,60	0,60	NPD
Gonflement, 24h	%	EN 622-5	17	17	15	12	10	NPD
Résistance à l'humidité OPTION 1 : Traction	N/mm ²	EN 622-5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Résistance à l'humidité OPTION 1 : Gonflement	%	EN 622-5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Arrachement de surface	N/mm ²	EN 622-5	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Classe de formaldéhyde	Classe	EN 13986-tableau B1	NPD	E1	E1	E1	E1	NPD
Réaction au feu	Classe	EN 13501-1	E	D-s2d0(*)	D-s2d0	D-s2d0	D-s2d0	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	humide sec	EN 13986 - tableau 9	20	20	20	20	20	NPD
			12	12	12	12	12	NPD
Isolation aux bruits aériens	dB	EN 13986-5.10	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Absorption acoustique α		EN 13986 - tableau 10	0,10/0,20	0,10/0,20	0,10/0,20	0,10/0,20	0,10/0,20	NPD
Conductivité thermique λ	W/m.K	EN 13986 - tableau 11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	NPD
Résistance - tension mécanique f _t	N/mm ²	EN 12369-1	13	13	13	12,5	12	NPD
Résistance - compression f _c	N/mm ²	EN 12369-1	13	13	13	12,5	12	NPD
Résistance - flexion f _m	N/mm ²	EN 12369-1	21	21	21	21	21	NPD
Résistance - cisaillement du voile f _v	N/mm ²	EN 12369-1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	NPD
Résistance - cisaillement roulant f _r	N/mm ²	EN 12369-1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Rigidité - tension mécanique E _t	N/mm ²	EN 12369-1	2900	2900	2900	2700	2000	NPD
Rigidité - compression E _c	N/mm ²	EN 12369-1	2900	2900	2900	2700	2000	NPD
Rigidité - flexion E _m	N/mm ²	EN 12369-1	3700	3700	3700	3000	2900	NPD
Rigidité - cisaillement G _v	N/mm ²	EN 12369-1	800	800	800	800	800	NPD
Résistance au choc	Classe	EN 12871	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Résistance et rigidité sous charge concentrée R _{mean}	N/mm ²	EN 1195	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Résistance et rigidité sous charge concentrée F _{ser,k}	N/mm ²	EN 1195	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Résistance et rigidité sous charge concentrée F _{max,k}	N/mm ²	EN 1195	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Expansion linéaire δ _{l30,85}	mm/m	EN 318	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilité mécanique (kmod; kdef)		A prendre par :	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilité biologique	Classe de service	EN 335	1	1	1	1	1	NPD
Teneur en PCP	ppm	EN 13986-5.18	<5	<5	<5	<5	<5	NPD

(*) <9mm : E; 9mm : D-s2,d0

Caractéristique informative	Unité	Référence	Gamme d'épaisseur (mm)					
			6	>6 - 9	> 9 - 12	>12-19	>19-30	>30-45
Teneur en formaldéhyde	mg/100g	EN 120	< 8 mg/100g DS					
Réaction au feu	Classe	ASTM E84	Class 1/A [6 -> 30mm]					

Date de version :
11/09/2019

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels

