DECLARATION DES PERFORMANCES

n° WPLFR001

Date : 7 février 2019

1 - Code d'identification unique du produit type:

WPLFR001

Dénominations commerciales

ALSAN FLASHING
ALSAN FLASHING JARDIN

2 – Usage(s) prévu(s) :

Résine bitume–polyuréthane pour une application en relevé d'étanchéité liquide

3 - Fabricant :

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67025 STRASBOURG cedex
www.soprema.fr

4 –Mandataire :

Non applicable

5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

AVCP 3

6b – Document d'évaluation européen : **EAD n° 15-03-0155-04.02**

Evaluation technique européenne : **ETE n°08/0114**

Organisme d'Evaluation Technique : **Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)**

Organisme(s) notifié(s) :

Le CSTB (Organisme Notifié n°0679) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° WPLFR001

Date : 7 février 2019

7 – Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Epaisseur de couche minimale	**1,2 mm**	**EAD n° 15-03-0155-04.02**
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	**NPD**	
Résistance au vent	**NPD**	
Résistance à un feu extérieur	**F_{ROOF}**	
Réaction au feu	**F**	
Etanchéité	**Etanche**	
Résistance à la rupture (état neuf) Allongement à la rupture (état neuf)	**≥ 2,5 MPa** **≥ 300 %**	
Adhérence par traction directe sur : film thermofusible autoprotection métallique autoprotection sablée autoprotection paillettes ardoisées béton	 **≥ 200 kPa** **≥ 300 kPa** **≥ 300 kPa** **≥ 300 kPa** **≥ 800 kPa**	
Résistance au choc	**H ≥ 1,5 m**	
Essai de fatigue 20°C/500 cycles sur produit neuf 20°C/500 cycles sur produit vieilli	**- Pas de fissure, pas de décollement, pas de perte d'adhésion** **- Etanche**	
Mouvement différentiel partie horizontale et partie verticale	**Etanche**	
Résistance au vieillissement chaleur 70°C, 84 jours Pliage à froid Propriétés de traction Résistance à la rupture Allongement à la rupture	 **Pas de fissures à - 35°C** **≥ 2 MPa** **≥ 400 %**	
Résistance au vieillissement UV Pliage à froid Propriétés de traction Résistance à la rupture Allongement à la rupture	 **Pas de fissures à -36°C** **≥ 2 MPa** **≥ 300 %**	
Résistance au vieillissement à l'eau Adhérence par traction directe sur : film thermofusible autoprotection métallique autoprotection sablée autoprotection paillettes ardoisées béton Résistance au choc	 **≥ 200 kPa** **≥ 150 kPa** **≥ 300 kPa** **≥ 300 kPa** **≥ 700 kPa** **H ≥ 1,5 m**	
Ruissellement d'eau en relevé (exposition extérieure sévère – 12 mois) Résistance au pelage Etat initial Après 12 mois	 **≥ 50 N/50 mm** **≥ 80 N/50 mm**	
Test de compression à 10% Sur isolant Sur béton Sur acier	 **≥ 70 kPa** **≥ 70 kPa** **≥ 70 kPa**	
Charge de compression jusqu'à la ruine Sur béton Sur acier	 **≥ 200 kPa** **≥ 200 kPa**	

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° WPLFR001

Date : 7 février 2019

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Essai de tenue à la température Glissement à 150°C	**≤ 0,50 mm**	**EAD n° 15-03-0155-04.02**
Compatibilité produit / membrane **Résistance au pelage** Film thermofusible Résistance moyenne (état neuf) Résistance moyenne (après exposition à 80°C) Autoprotection métallique Résistance moyenne (état neuf) Résistance moyenne (après exposition à 80°C) Autoprotection sablée Résistance moyenne (état neuf) Résistance moyenne (après exposition à 80°C) Autoprotection en paillettes ardoisées Résistance moyenne (état neuf) Résistance moyenne (après exposition à 80°C)	 **NPD** **NPD** **NPD** **NPD** **≥ 70 N/50 mm** **≥ 120 N/50 mm** **≥ 150 N/50 mm** **≥ 180 N/50 mm**	
Flexibilité à très basse température	**Aucune fissure à -36°C**	
Résistance aux racines de plante **ALSAN FLASHING** **ALSAN FLASHING JARDIN**	 **NPD** **PASSE**	

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par :

A Strasbourg
Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 € SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

Tél. : 03 88 79 84 00 – Fax. : 03 88 79 84 01
www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr